



PEINTURE TENNIS

Peinture en phase aqueuse pour court de Tennis
INTERIEUR/EXTERIEUR



MP2

MP2 Technologies

DESCRIPTION

Peinture spéciale pour terrains de tennis, de hand-ball, de basket-ball ou tout autre sol sportif, pistes piétonnes ou cyclables.

PROPRIETES

Grande résistance à l'eau. Ne glisse pas. Aspect très mat. Ne teinte pas les balles. Grande résistance à l'usure et à l'abrasion.

APPLICATION:

Sur enrobé à chaud ou à froid, ciment et béton.

Travaux préparatoires :

Les fonds et leur préparation doivent être conformes aux D.T.U (DTU 59-3 notamment) normes en vigueur, de façon générale : Béton et mortiers de ciment : Sains, durs, d'une cohésion supérieure à 1 MPA (100N/Cm²), propres et secs, ne présentant pas de traces de graisse, d'huile, cire, laitance, de produit de ragréage. Eliminer la pollution végétale à l'aide de notre Solution Antimousse, laisser agir, puis rincer. Nettoyer soigneusement le sol à haute pression avec un détergent, laisser sécher avant application de la peinture. Support friable : Utiliser un fixateur. Les bétons doivent présenter une porosité minimum afin que le produit pénètre.

Support déjà peint : Quelle que soit la nature de l'ancien revêtement, procéder à un contrôle de l'adhérence par test de quadrillage.

Ancien revêtement d'adhérence douteuse :

Élimination complète de celui-ci par un traitement mécanique : Ponçage, sablage, grenailage.

Mise en oeuvre du système :

Application de deux couches minimum.

La première couche diluée avec 10 à 20% d'eau suivant la porosité du support. La deuxième pure.

Laisser sécher 24 heures entre les couches.

CARACTERISTIQUES

Composition : A base de résine acrylique, pigments, carbonates, silices.

Aspect : Liquide semi-épais, mat au séchage.

Densité : 1,4 ± 0,05 g/cm³.

Rendement : 2 à 3 m²/kg par couche.

Teneur en COV maxi. : 15 g/L; Cat (A/i) 140g/L (2010).

Extrait sec : 62%

Supports : Béton, ciment, enrobé.

Stockage : 1 an dans son emballage d'origine fermé.

Solubilité : Soluble dans l'eau.

Craint le gel.

Température d'application : +5°C.

Séchage : 20°C et 65% HR

Hors poussières : 30 mm ; Sec : 1 Heure

Recouvrable : 24 Heures ; Mise en service : 3 à 4 jours

Nettoyage du matériel : A l'eau immédiatement après utilisation.



TEINTES

Rouge, Blanc, Vert.

RECOMMANDATIONS

- Ne pas appliquer sur support gelé.
- Ne pas appliquer par temps de pluie.
- Protéger les supports ne devant pas être traités, ainsi que la végétation environnante.
- Ne pas appliquer sur l'asphalte coulé.

CONDITIONNEMENT

5 kg ou 25 kg.

SECURITE

Stocker le produit entre +5°C et +30°C, à l'abri du gel et des fortes températures.

S 2 : Conserver hors de portée des enfants.

S 24/25 : Eviter le contact avec la peau et les yeux.

S29/35 : Ne pas jeter les résidus à l'égout ; ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage.

S37/39 : Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage.

S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

S61 : Éviter le rejet dans l'environnement.

Consulter notre service technique pour tous renseignements complémentaires.

Conditions climatiques d'application : conformément à la norme NF P 7 4 - 2 0 1 - 1. En travaux extérieurs, la température ne devra pas être inférieure à +5°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 80% d'humidité relative. En travaux intérieurs, la température ne devra pas être inférieure à +8°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 85% d'humidité relative.

VOTRE DISTRIBUTEUR :

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif, ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. L'applicateur doit toujours travailler dans les règles de l'art, selon les normes et DTU en vigueur. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. La Société se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en oeuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

Edition : Août 2012.