



FICHE TECHNIQUE

RASCOTight QVE-SK Bande Hydro-Gonflante

RASCOTight QVE-SK Bande Hydro-Gonflante est un profilé d'étanchéité hydro-gonflant autocollant (bande de dilatation) en élastomères vulcanisés.



APPLICATIONS

RASCOTight Bande hydro-gonflante s'utilise sur tout support sec, lisse et non cimenté. Ce profilé de dilatation se prête donc particulièrement à l'étanchéité des puits, passages de tubes en PVC, PE, fonte, métaux etc. ou de passages géométriquement complexes comme par ex. les profilés en acier.

PROPRIÉTÉS

- autocollant
- hydro-gonflant
- dilatation réversible
- mise en œuvre très aisée
- pas d'effet de mèche

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES/PHYSIQUES

Dimensions	largeur 20 mm
	épaisseur 3 mm
Couleur	jaune
Livraison	solide
Classe de matière dangereuse ADR	libre
Base chimique	élastomères vulcanisés
Recommandation eau sous pression	jusqu'à 1 bar
Taux de dilatation et vitesse de dilatation (dans eau potable sans contrainte)	début de dilatation au bout de 6 h env. env. 30 % au bout d'1 jour env. 100 % au bout de 7 jours dilatation max au bout de 60 jours env.
Pression de dilatation imax.	≤ 10 bars
Stockage/Résistance	12 mois dans son emballage d'origine, au sec

MISE EN ŒUVRE

Toutes les surfaces de collage doivent être sèches et exemptes d'impuretés, poussière, huile, graisse et autres agents séparateurs. Oter le film protecteur et presser la bande contre le support. Exécuter les aboutages sans collage. Pour éviter les détériorations par éclatement (suite à la pression due au gonflement), la couverture de béton doit être d'au moins 10 cm sur toutes les faces.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Ne pas exposer la bande au contact de l'eau pendant une période prolongée avant le bétonnage. Ne jamais bétonner des bandes déjà gonflées.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Aucune observation particulière.

LIVRAISON/ADDITIFES

Référence	Produit	Conteneur	Capacité
1107.1112.001	RASCOTight QVE-SK 20/03	Rouleau	100 m
1107.9101.001	RASCOTight Pâte Hydro-Gonflante	Boîte	6 unités
1109.2101.001	RASCObond Colle De Pose	Boîte	12 unités

MENTIONS LÉGALES: les informations pour la mise en œuvre et l'emploi de nos produits figurant sur cette fiche technique reposent sur notre expérience et nos connaissances. Lors de la sélection, de l'emploi et de la mise en œuvre de nos produits, le client assume à lui seul la responsabilité de prendre en considération les spécifications des objets et les influences extérieures. La fiche technique en vigueur dans sa dernière version est applicable et peut être consultée à tout moment sur www.rascor.com. Nos conditions générales font partie intégrante de la présente fiche technique.

Rascor International SA
Gewerbestrasse 4
CH-8162 Steinmaur / Suisse
Téléphone: +41 (0)44 857 11 11
Téléfax: +41 (0)44 857 11 00
www.rascor.com